

シームレスR

ALCON

コンクリート化粧補修のプロ
アルコン株式会社

打放しコンクリート ひび割れ化粧補修材

コンクリート表面の乾燥・収縮などによる微細なひび割れや、ひび割れの注入跡など気になる所に簡単ひび割れ補修ができます。リバース工法の中でひび割れ補修に特化した材料をチューブ仕様にした。シームレスRは打放しコンクリート化粧補修のプロ、アルコンが提案する補修材です。



カラーは3タイプ

カラー
001



カラー
002



カラー
003



内容量：各120g
荷姿：ヤマト運輸「宅急便コンパクト」にて発送



施工後

■ 施工後のご注意



施工後乾燥状態の表面色



施工後の壁面が濡れた場合

施工部は濡れ色になりません。雨で壁面が濡れた場合、施工部が白く目立つ場合があります。

一回の補修でひび割れが気になる時は同じ作業を繰り返します※無収縮材ではありません。

発売元：アルコン株式会社

施工手順



施工前



材料を塗りつける



ひび割れに材料が入り込む様、少し盛り気味に塗りつける



20~60分程度、乾燥させる



乾燥したら軽くサンドペーパー(120番程度)でこする



できばえが気になる時は同じ工程を繰り返す

施工要領

- 補修する箇所の汚れ・油分・水分をよく落としてください。
- ひび割れに沿って薄く均一に塗布してください。
- 乾燥硬化を確認(冬季≒60分・夏季≒20分を目安)できましたら車手等で軽く擦るように馴染ませます。(硬化しすぎた場合はサンドペーパー(120番程度)で軽く擦ってください)
- 大気と反応して硬化します。(水分の蒸発と乾燥により樹脂同士の結合で硬化)
- 5℃以下では使用しないでください。
- アクリル系樹脂と無機系材で構成された材料の為、水に濡れても濡れ色になりません(雨等で濡れ色になる所では補修した所と色の差異があります)
- クラックに段差が生じている場合は断面修復材で補修してから使用してください。

(この用紙をコピーしてお使いください。)

使用上の注意

- 記載の施工要領、注意をお守りください。
- 使用期限は商品到着後未開封で約30日です。チューブ口で材料が硬化している場合がありますが品質に問題ありません。
- 使用後はチューブの口をきれいにした後キャップをしっかり締めてください。
- 硬化して材料が出にくい時は千枚通しなどで硬化した材料を除去して使用してください。
- 材料が柔らかいうちは使用可能です。
- 直接日光に当たらない場所で保管してください。
- 皮膚に接触した時はすぐに拭きとって石鹸と水で洗浄してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。

シームレスR

FAX ご注文書

FAX : 078-801-1134

品名	内容	単価(税抜)	数量	合計金額(税抜)
3色セット	カラー 001 : 120g/1本 カラー 002 : 120g/1本 カラー 003 : 120g/1本	5,000円	()セット	()円
カラー 001 単品	001 : 120g	1,700円	()本	()円
カラー 002 単品	002 : 120g	1,700円	()本	()円
カラー 003 単品	003 : 120g	1,700円	()本	()円
お支払い方法	代引きのみ	FAX 受付後に消費税・送料・代引き手数料を含めた合計金額をお知らせいたします。		

お届け先

フリガナ		フリガナ	
会社名		ご担当者名	
ご住所	□□□-□□□□		
TEL (必須)		FAX	
第2連絡先 (携帯)			

発売元：アルコン株式会社

〒657-0864 兵庫県神戸市灘区新在家南町4丁目15-1
TEL : 078-801-1133 FAX : 078-801-1134

※ご注文は、FAX 又は当社ホームページからお申込ください。

<http://www.alcon-artsprotec.com>

携帯からアクセス

